


FAQ: Wie kann der Rissbildung vorgebeugt werden?

In Innenräumen ist es hilfreich, die von Medizinerern empfohlene Luftfeuchtigkeit von etwa 45 bis 55% einzuhalten. Auch sollten schnelle klimatische Wechsel mit z.B. Temperatursprüngen vermieden werden. Im Winter als auch im Sommer kommt es durch trockene Luft verstärkt zu Rissbildung bei Bambusrohren. Asiatische Möbelbauer minimieren Rissbildung dadurch, dass ein Längsschnitt vorgenommen wird, so dass sich die Spannungen dort abbauen können.

<https://www.bambushandel-conbam.de:443/FAQ/details/Wie-kann-der-Rissbildung-vorgebeugt-werden?printview=true>

CONBAM©
Ausgezeichnetes
Bauen mit Bambus



**Deutschland
Land der Ideen**



Ausgewählter Ort 2006



material
award

2007 gold



red dot design award
winner 2007



DESIGNPREIS
2008

NOMINIERT