

## FAQ: Wie kann der Rissbildung vorgebeugt werden?

In Innenräumen ist es hilfreich, die von Medizinerern empfohlene Luftfeuchtigkeit von etwa 45 bis 55% einzuhalten. Auch sollten schnelle klimatische Wechsel mit z.B. Temperatursprüngen vermieden werden. Im Winter als auch im Sommer kommt es durch trockene Luft verstärkt zu Rissbildung bei Bambusrohren. Asiatische Möbelbauer minimieren Rissbildung dadurch, dass ein Längsschnitt vorgenommen wird, so dass sich die Spannungen dort abbauen können.

<https://www.bambushandel-conbam.de:443/FAQ/details/Wie-kann-der-Rissbildung-vorgebeugt-werden?printview=true>

**CONBAM©**  
Ausgezeichnetes  
Bauen mit Bambus

**Deutschland  
Land der Ideen**  
  
Ausgewählter Ort 2006

  
material  
award  
2007 gold

  
red dot design award  
winner 2007

  
DESIGNPREIS  
2008  
NOMINIERT